



ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

Auto-K Basic
2-layer clear coat gloss
2-слоен безцветен лак гланц
400мл
арт. № 233066



Продукт

Описание / Предназначение

Специално разработен безцветен двуслоен лак, който се използва върху бази на акрилна основа (безцветният лак е специално разработен за нанасяне след вторият слой на двуслойната [акрилна база на AUTO-K](#) с цел придаване на гланц и повишаване на устойчивостта на покритието).

Свойства

- Бързосъхнещ.
- Бриляnten гланц.
- Много икономичен.
- Устойчив на атмосферни влияния.
- Устойчив на химикали.

Основа

Акрилни смоли

Цвят

безцветен

Ниво на гланц

гланц

ЛОС (EU)

87,18

Повърхности

Боядисани повърхности

Подготовка: Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и обезмаслени.

Начин на работа

Предпазни мерки




Използвайте лични предпазни мерки.
(ръкавици /очила)
За повече информация , виж ИЛБ.

Разтръскайте




Разтръскайте флакона за около 2 мин
- времето се отчита след като чуете звука от смесителното топче.

Дистанция на пръскане




15 см - 25 см
Дръжте спрея изправен.

Слоеве



2 кръстосани ръце: прибл. 30 - 40 μ m
Кръстосана ръка: първо се пръска 1 хоризонтален, а след това и 1 вертикален слой.

Време за изпарение между слоевете




Приблизително от 2 до 3 мин

Условия за работа



Оптимална температура за нанасяне: от 18° С до 25° С.
Повърхността трябва да е суха, чиста,
обезпрашена и обезмаслена.

Съхнене




да се пази от прах: 5 - 10 мин.
сух на допир: приблизително от 30 до 40 мин.
напълно сух: след 24 часа.

Последователност

1. Auto-K Анतिकорозионен грунд
 2. Auto-K Запълващ грунд
 3. Двуслойна акрилна база на AUTO-K
 4. Auto-K безцветен лак 233066
- Може да се покрива :
- Със себе си: по всяко време.

Край на работата



След нанасяне обърнете флакона в позиция „с
дъното на горе” и пръскайте докато от капачката
не излезе чист въздух.


Допълнителна Информация

Важна Информация

Имайте предвид!

Не нанасяйте върху повърхности покрити със синтетични смоли, защото лакът може да се надигне.

Срок на годност



Срокът на годност е валиден за неизползваните флакони, които се съхраняват в изправено положение, на сухо място, при температурен интервал от 15 до 25°C и влажност на въздуха под 60%, защитени от химически или механически влияния.

Третиране на отпадъците



Напълно празната опаковка може да се рециклира. Флакон с втвърден материал трябва да се третира като специален отпадък.

Внимание!

Внимателно прочетете и разберете инструкциите преди работа с продукта.

Продукт за професионална употреба