

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

Exhaust spray
Термоустойчив спрей
400мл

арт. № 233098 сребърен 800°C
арт. № 233098 черен 650°C



Продукт

Описание / Предназначение

Продуктът е предназначен за боядисване на всяка една част от изпускателната система на автомобила или мотоциклета, и други части или повърхности изложени на високи температури. Нанесеният слой съхне само при температура над 250°C - увеличаването на температурата трябва да става постепенно.

Свойства

- Устойчив на високи температури до:
800°C за арт. № 233098 сребърен
650°C за арт. № 233099 черен
- Бързосъхнещ.
- Много икономичен.
- Устойчив на атмосферни влияния.
- Добра устойчивост на химикали
- Не съдържа тежки метали: олово, кадмий, хром.

Основа

Силиконови смоли

Цвят

сребърен(233098); черен(233098)

ЛОС (EU)

87,62

Повърхности

Метални повърхности изложени на високи температури.

Подготовка: Повърхностите трябва да бъдат напълно почистени от ръжда, чисти, сухи, обезпрашени и обезмаслени.

Начин на работа

Предпазни мерки




Използвайте лични предпазни мерки.
(ръкавици /очила)
За повече информация , виж ИЛБ.

Разтръскайте




Разтръскайте флакона за около 2 мин
- времето се отчита след като чуете звука от смесителното топче.

Дистанция на пръскане



15 см - 25 см
Дръжте спрея изправен.

Слоеве




1 кръстосана ръка: припл. 15 - 20 μ m
Кръстосана ръка: първо се пръска 1 хоризонтален, а след това и 1 вертикален слой.

Условия за работа



Оптимална температура за нанасяне: от 18° С до 25° С.
Повърхността трябва да е суха, чиста,
обезпрашена и обезмаслена.

Съхнене



да се пази от прах: 5 - 10 мин.
сух на допир: приблизително от 30 до 40 мин.
напълно сух: след 24 часа.


Последователност

1. Не е необходима предварителна обработка с грунд.
2. Не се нанася допълнителен слой лак или друго покритие върху термоустойчивият спрей

Може да се покрива :

- Със себе си: по всяко време.

Край на работата



След нанасяне обърнете флакона в позиция „с дъното на горе” и пръскайте докато от капачката не излезе чист въздух.

Допълнителна Информация


Важна Информация

Загрявайте боядисаната повърхност ПОСТЕПЕННО.

Боята се втвърдява само при температура над 250°C.

Не нанасяйте върху повърхности покрити със синтетични смоли, защото боята може да се надигне.

Срок на годност



Срокът на годност е валиден за неизползваните флакони, които се съхраняват в изправено положение, на сухо място, при температурен интервал от 15 до 25°C и влажност на въздуха под 60%, защитени от химически или механически влияния.

Третиране на отпадъците



Напълно празната опаковка може да се рециклира. Флакон с втвърден материал трябва да се третира като специален отпадък.

Внимание!

Внимателно прочетете и разберете инструкциите преди работа с продукта.

Продукт за професионална употреба