



TDS

MASTER MECHANIC 02 FILLER



ОПИСАНИЕ

Запълващ акрилен грунд, предназначен за запълване на малки драскотини преди боядисване. Може да се използва върху всякакви повърхности. Идеален за малки ремонти. Има отлична покривност и запълваща способност. Може да се покрива с 1К и 2К финишни покрития.

СВОЙСТВА

- Бързосъхнещ, запълващ грунд за метални повърхности
- Осигурява защита против ръжда
- Добри изолационни свойства
- Отлични запълващи свойства
- Предпазва от окисидация
- Равномерно, гладко покритие
- Вискозитет: 18–25 sec (Flow Cup DIN 4, 20°C)
- Плътност: 0,6–0,8 g/cm³ (Density Cup 100 cm³/20°C, ASTM D-1475)
- Съдържание на ЛОС: 500 g/L
- Точка на възпламеняване: -104°C
- Време за съхнене (1 слой, температура 20°C, влажност <65%):
На допир: 5–10 мин.
Напълно сух: 1 ч.
Максимална твърдост: 24 ч.
- Теоретичен разход: 4 m²/L
- МАТОВ (GLOSS METER 60° ASTM D-1471): 1–2 GLOSS UNITS
- Налягане във флакона: 4 bar (20°C), 8 bar (50°C)
- Съдържание: 500 мл

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Премахнете ръждата от повърхността, почистете и обезмаслете. Защитете околните повърхности, които няма да се боядисват. Разклатете добре флакона и нанесете от разстояние 25–30 cm от повърхността. Направете тестово пръскане. Нанесете грунда на няколко тънки слоя. За по-добър резултат нанесете 2–3 тънки слоя през интервал от 3–5 минути. Най-добра температура за нанасяне: 10°C – 25°C. След пълно изсъхване (1 час), повърхността е готова за фино шлайфане и последващо боядисване.

След приключване на работа:

Обърнете флакона с дъното нагоре и пръскайте около 3 секунди. Почистете капачката с разтворител.

Съхранение:

5°C – 35°C. Да НЕ се съхранява в автомобили.

CAP SYSTEM

SMART CAP

- По-малко овърспрей
- Перфектна покривност
- Равномерно нанасяне
- Регулируема дюза за настройка на „метлата“ по вертикала и хоризонтала

Безопасност

ИЛБ при поискване

ЦВЕТОВА ГАМА

02 FILLER СИВ



02 FILLER ЧЕПЕН



* Цветът на капачката е индикатор за цвета във флакона.