

Q-BOND

Супер здраво универсално лепило

ОПИСАНИЕ

Лепило със запълваща пудра. За бързо, ултраздраво залепване и ремонт на почти всички видове материали.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Q-Bond е двукомпонентна система – лепило плюс подсилващи и запълващи частици, които в комбинация осигуряват уникални и ненадминати залепващи и запълващи свойства, както и възстановяване на счупени части. Залепва и запълва дупки и пукнатини в различни видове материали- каучук, пластмаса(с изкл. PE и PP), въглеродни влакна, фибростъкло, дърво, метал(алуминий, магнезий, мед и др.) - изключително бързо и икономично.

Системата се основава на използването на три различни продукта:

- лепило на базата на цианоакрилат
- черна пудра
- сива пудра

КАК СЕ ИЗПОЛЗВА

Повърхността за лепене и ремонт трябва да е чиста и суха.

- ✓ Залепване на гумени и неопренови части: използвайте само цианоакрилатно лепило. Нанесете няколко капки само върху едната повърхност, притиснете леко и изчакайте 8 секунди.
- ✓ Залепване и поправка на пластмасови части (дупки, пукнатини): нанесете малък слой черна пудра и след това цианоакрилатно лепило. Изчакайте 3 секунди. Повторете операцията толкова пъти, колкото е необходимо, докато надхвърли равнината на повърхността на детайла.
- ✓ Залепване и ремонт на метали: използвайте същата процедура, но със сивата пудра.

Причината, поради която прилага Q-Bondin на малки слоеве, е свързана с факта, че продуктът трябва да бъде напълно полимеризиран, нещо трудно постижимо, ако слой е твърде дебел.

При залепване на отделни части е препоръчително да направите фаска на двете повърхности, които ще съединявате, преди да продължите с нанасянето на Q-Bond. Повърхностите, ремонтирани и обработени с Q-Bond, могат веднага да бъдат шлайфани и боядисани.

ПОВЪРХНОСТИ

Повърхности:

пластмаса, метал, гума.

Препоръчителни условия:

22°C, относителна влажност 50% ASTM D1002

Време за залепване:

Пластмаса: 5-10 секунди

Гума: 5-10 секунди

Метал: 10-15 секунди

Дърво: 8-10 секунди

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Цвят:

безцветен(лепило) , черен и сив (пудра)

Относителна плътност

1,07 g/ml

Температурна устойчивост

от -50°C до +180°C, когато е смес с пудра

Химическа устойчивост

вода, масло, гориво, акумулаторна киселина и всички течности в автомобили и хидравлични машини.

Водонепропускливост на ремонта:

непропуска вода

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА:

2 x 10мл. лепило

1 x Черна пудра

1 x Сива пудра

За информация относно рисковете виж Информационният лист за безопасност.

ELITSA-3 EOOD

3 Buntovnik str.

5800 Pleven

t.: 064 / 900 430 , f.: 064 / 900 431, e-mail: pleven@elitsa-3.bg